

Päiväys: 5.8.2007

EPIFANES kirkas LAKKA

Epifanes on kirkas, kiiltävä, perinteinen yksikomponenttinen lakka, jonka perustana on kiinanpuuöljy, fenoli- ja alkydihartsit. Lakka on UV-stabiloitu ja kestää kovaa kulutusta. Sopii paljaalle puupinnalle ja hyväkuntoisille, olemassa oleville lakkapinnoille sekä sisä- että ulkopintoihin vesilinjan yläpuolella. Lakka on tunnettu erittäin kiiltävänä, kestävä, ja hyvin kiiltonsa säilyttävänä. Sen levitysominaisuudet ovat ylivoimaiset jopa trooppisissa olosuhteissa.

Käyttökohteet Veneet, lattiat, ovet, ikkunat

Esikäsitely Puun kosteus ei saa olla yli 13 %. Varmista että puu on kuivaa ja rasvatonta. Varsinkin öljyisistä, pihkaisista puulaaduista, kuten männystä ja oregonmännystä rasva on poistettava mahdollisimman huolellisesti ennen lakkausta. Pyyhkäise puu denaturoidulla sprillä ja anna haihtua. Jos on tarpeen, hio puhdas puupinta esiin hiekkapaperilla, jonka karkeusaste on 60 - 80. Hio vielä lisäksi hienommalla hiekkapaperilla nro 100 - 220.

Käsittely 1. Paljaalle puupinnalle levitetään ensimmäinen kerros kirkasta Epifanes-lakkaa, johon on sekoitettu puolet mineraali- tai puutärpättiä. Annetaan kuivua 24 tuntia. Hiotaan hiekkapaperilla nro 220. Jos joudutaan hiomaan petsattua pintaa, on käytettävä hienompaa hiekkapaperia. Muuten on mahdollista hioa petsi pois niin, että tulee näkyviin epätasaisia läikkiä.

2. Levitetään toinen kerros lakkaa, johon on sekoitettu 25 % ohenninta. Annetaan kuivua 24 tuntia. Hiotaan hiekkapaperilla nro 280.

3. Levitetään kolmas kerros lakkaa, johon on sekoitettu 15 % ohenninta. Annetaan kuivua 24 tuntia. Hiotaan kevyesti hiekkapaperilla nro 280.

4. Levitetään vielä 1-4 kerrosta Epifanes-lakkaa, johon on sekoitettu 0-5 % ohenninta. Jokaisen kerroksen annetaan kuivua vähintään 24 tuntia. Kerrosten välillä hiotaan kevyesti hienolla hiekkapaperilla nro 400 tai hienommalla. Hiottava puun syiden suuntaisesti mieluiten käsin. Emme suosittele koneellista, karkealla paperilla suoritettavaa hiontaa, koska siitä jää epätasainen jälki, ja lakkapinta ohenee liikaa. Seurauksena on, että suojaava kerros ei ole riittävän paksu.

Uudelleen lakkaus Jos pintakerros on vahingoittumaton, voidaan puhtaalle, rasvattomalle ja kevyesti hiotulle pinnalle levittää yksi tai useampia kerroksia lakkaa.

Vuosihuollossa riittää yksi tai kaksi kerrosta Epifanes-lakkaa ohjeen mukaan siveltyinä. Lakkakerrosten määrä riippuu siitä, missä kunnossa pinta on.

Epifanes-lakka voidaan levittää minkä tahansa 2-komponenttisen lakan päälle, mikäli pinta on puhdas, rasvaton ja hiottu.

Huoltovälien pituuteen vaikuttaa sää ja ilmastolliset olosuhteet. Huonokuntoinen pinta on poistettava. Vaurioituneet kohdat voidaan käsitellä puhdistus- tai valkaisuaineella. Jos jompaakumpaa käytetään, pinta on pestävä käsittelyn jälkeen perusteellisesti puhtaalla vedellä. Pinnan annetaan kuivua. Laajat alueet käsitellään noudattaen ohjeita kohdassa "Paljas puu".

Pienehköt alueet voidaan korjata lakkaamalla kohta muutamaan kertaan. Kun koko pinta on tasainen, hiotaan kevyesti ja koko pinnalle levitetään yksi tai useampia kerroksia lakkaa tarpeen mukaan.

Ohenne	Mineraali- / puutärpätti.
Riittoisuus	1 l / n. 14 m ²
Kuivumisaika	Pöly-, kosketuskuiva 3 h. Käsittelykuiva 24 h.(+18 °C)
Työtapa	Sively, ruiskutus, telaus.
Käyttöturvallisuus	Sisältää: Teollisuusbenssiini (maaöljy) rikitön, Ksyleeni. Syttyvä. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto	Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.