

Päiväys: 28.11.2007

HANNAN ÖLJYMAALI

Hyvin peittävä mäntyöljyalkydilla vahvistettu pellavaöljymaali puupintojen ulkomaalaukseen.

Käyttökohteet	Saha- ja höyläpintaiset puupinnat kuten puujulkisivut ja -ikkunat sekä muut aikaisemmin maalaamattomat tai aiemmin vastaavalla öljymaalilla maalatut puupinnat ulkona. <ul style="list-style-type: none">▪ Ei sovi ennestään lateksimaalatuille pinnoille.▪ Sisältää homeen- ja sienikasvuston estävää ainetta.▪ Maalaustarvikeryhmä 45.1 (RT-luokitus)
Olosuhteet	Ilman ja maalausalueen lämpötila oltava vähintään + 5 °C. Ilman suhteellinen kosteus enintään 80 %.
Pakkauskoost	0,9, 2,7, 9 ja 18 litran peltiastiat.
Riittoisuus	Sahalaudat 5-7 m ² /l. Höylätyt lauta- ja hirsipinnat 8-10 m ² /l.
Tiheys	n.1,3kg / litra.
Ohenne	Lakkabensiini
Kuivumisaika	Maalattu pinta on sateenkestävä 6 h kuluttua. Kosketuskuiva 1 -3 vrk. Päällemaalattavissa 3 -4 pv kuluttua.
Värisävyt	Valkoinen A-perusmaali ja C-pohja. Sävytettävissä mm. NCS-, RAL-, Tikkurila- ja Teknomix-sävyihin.
Kiilto	Kiiltoryhmä 3 puolikiiltävä (RT -luokitus).
Valonkesto	Hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Säänkesto	Hyvä. Maalin kiilto himmenee öljymaalien tapaan ajan myötä.
Varastointiaika	24 kk avaamattomassa astiassa. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Käyttöturvallisuus	Sisältää liuotinbenseniä, aromaattispitoisuus n. 17 %, terveydelle vaarallista nieltynä, vältettävä ruiskutussumun hengittämistä.
Paloluokitus	Syttyvä
Itsesyttymisvaara	Trasselit ja rievut on poltettava tai säilytettävä palamattomassa astiassa.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjat, kuivat maalipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöolosuhteet:

- Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %).
- Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Suora ja kuuma auringonpaiste voi kuivattaa maalipinnan liian nopeasti, jolloin siihen voi muodostua kaasukuplia.

Esikäsittely:

- Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Irtonainen aines harjataan pois.
- Homehtuneet pinnat puhdistetaan hypokloriittiliuoksella.
- Vanha nukkainen pintakerros harjataan pois.
- Huonokuntoiset ja lahot puuosat vaihdetaan uusiin.
- Oksankohdista poistetaan irtoava pihka ja ne käsitellään oksalakalla.
- Naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat maalataan ruosteenestopohjamaalilla.
- Vanha, kiiltävä öljymaalipinta hiotaan himmeäksi ennen uusintamaalausta.

Käyttöohjeet:

- Hannan Öljymaali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä.
- Ensimmäistä maalauskertaa varten maalia ohennetaan n. 10 -20 % lakkabensiinillä.
- Ennen toista maalausta annetaan ensimmäisen maalikerroksen kuivua 3-4 päivää.
- Toinen maalauskerta suoritetaan ohentamattomalla Hannan Öljymaalilla.
- Sävyerojen välttämiseksi varaa maalia riittävästi kutakin yhtenäistä maalattavaa pintaa kohden.
- Käsittele myös lautojen päädyt huolellisesti.
- Maalaus suoritetaan siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.
- Työkalut pestään lakkabensiinillä välittömästi käytön jälkeen.