

Päiväys: 2.12.2007

## **PETROLIÖLJYMAALI**

Aito perinnemaali, joka on valmistettu kylmäpuristetusta pellavaöljystä, pellavaöljyvernissasta ja valopetrolista.

Käyttökohteet	Saha- ja höyläpintaistiset puupinnat kuten puujulkisivut ja -ikkunat sekä muut aikaisemmin maalaamattomat tai aiemmin vastaavalla öljymaalilla maalatut puupinnat ulkona. Soveltuu myös rapatuille pinnoille. Ei sovi ennestään lateksimaalatuille pinnoille.
Maalaustarvikeryhmä	45
Kiilto	Himmeä, kiiltoryhmä 5 (RT -luokitus).
Ohenne	Valopetroli tai lakkabensiini
Riittoisuus	Sahalaudat ja rapatut pinnat 3-5 m <sup>2</sup> /l. Ennestään maalatut sekä höylätyt lauta- ja hirsipinnat 5-7 m <sup>2</sup> /l.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 litraa.
Kuivumisaika	2-4 vrk olosuhteista riippuen.
Käyttöturvallisuus	Terveydelle haitallista nieltynä.
Paloluokitus	Syttyvä
Itsesyttymisvaara	Trasselit ja rievut on poltettava tai säilytettävä palamattomassa astiassa.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

Tyhjät, kuivat maalipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### **KÄYTTÖOHJEET:**

#### Käyttöolosuhteet:

- Maalattavan pinnan on oltava kuiva (kosteuspitoisuus alle 16 %).
- Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Suora ja kuuma auringonpaiste voi kuivattaa maalipinnan liian nopeasti, jolloin siihen voi muodostua kaasukuplia.

Esikäsittely:

- Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Irtonainen aines harjataan pois.
- Vanha nukkainen pintakerros harjataan pois.
- Huonokuntoiset ja lahot puuosat vaihdetaan uusiin.
- Oksankohdista poistetaan irtoava pihka
- Oksalakkausta ei tehdä
- Maalatuista tai puunsuoja-aineella käsitellyistä pinnoista poistetaan irtoava pintakäsittelykerros, pehmentynyt puupinta, pöly ja ym. epäpuhtaudet kaapimalla, teräsharjalla tai hiomalla.
- Maali ei sovellu pinnoille, joissa on vahva muovia sisältävä maalikerros.
- Pintaan kiinnittynyt lika ja pintahome poistetaan mäntysuopaliuksella.
- Homeitiöiden ollessa pintakerroksen sisällä ja alustan puupinnassa, pestään puupinnat täydellisesti Phelux Homeenpesuaineella, jonka jälkeen pinta voidaan käsitellä Boorisuolalla.
- Käsittelyjen jälkeen pinnan annetaan kuivua hyvin ennen varsinaista pintakäsittelyä.

Rapattujen pintojen esikäsittely:

- Poistetaan irtoavat maalikerrokset ja epäpuhtaudet

Käyttöohjeet:

- Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.
- Maalin hyvän peittokyvyn ansiosta yksi maalikerros riittää.
- Sävyerojen välttämiseksi varaa maalia riittävästi kutakin yhtenäistä maalattavaa pintaa kohden.
- Käsittele lautojen päädyt huolellisesti.
- Maalaus suoritetaan siveltimellä, harjalla, telaamalla (rappauspinnat) tai ruiskulla.