Päiväys: 30.10.2007

PIHKATEX KOVAÖLJY

Pihkatex kovaöljy on mäntyhartseista ja muista täysin uusiutuvista puun luontaisista suoja-aineista valmistettu kovaöljy.

Käyttökohteet	Puu- ja hirsipintojen käsittelyyn ulkona kuten seinät, ovet, terassit, laiturit, ikkunapuitteet ja ulkokalusteet ym. vastaavat kohteet. Soveltuu hyvin sekä uuden että jo ilmastoituneen puutavaran tai puutuotteiden käsittelyyn. Sopii myös painekyllästetylle tai lämpökäsitellylle puulle. Soveltuu erityisesti öljykyllästetyn Pinekko kestopuun hoitoöljyksi. Sopii lisäksi sisäpinnoille kosteissa tiloissa. Ei kuitenkaan suositella saunatiloihin. Suojaa puuta kosteus elämiseltä, lialta sekä laho- ja homesieniltä. Moniin muihin luonnonöljyihin verrattuna erinomainen homeen- ja lahonestokyky.
Esikäsittely	Uudet puupinnat: Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja irtoavista aineksista. Mahdollinen sienikasvu pestään Phelux - Homeenpoisto liuoksella ja pesty pinta käsitellään Phelux – Homeenesto-aineella ohjeiden mukaisesti. Vanhat käsittelemättömät puupinnat: Tasaisesti kulunut vanha pinta puhdistetaan voimakkaasti harjaamalla.
Olosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puhdas, vahaton ja lakaton. Käsittelylämpötila vähintään - 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. UV-valo nopeuttaa kuivumista. Liian korkea ilman suhteellinen kosteus kuivumisen aikana altistaa pinnat herkemmin itiökasvustolle ja lisäksi kuivuminen hidastuu.
Käsittely	Sekoita Pihkatex Kovaöljy huolellisesti ennen käyttöä. Hierrä /imeytä öljyä puuhun siveltimellä, kankaalla tai sienellä niin paljon kuin puu imee. Pihkatex Kovaöljyn suojavaikutus perustuu imeytettävän öljyn määrään. Imeytys parantaa kuivumista. Tiiviiseen puuhun laimenna pineenitärpätillä. Liika öljy pinnalta voidaan kuivata tai se imeytetään ja tasoitetaan pineenitärpätillä. Imevillä pinnoilla uusintakäsittely parantaa kestävyyttä ja ulkonäköä . Ei muodosta tiivistä hengittämätöntä kalvoa puun pinnalle. Öljy kuluu ajan mittaa ja uusinta käsittely on helppoa: harjaa irtolika pois ja lisää öljyä tarpeen mukaan.
Kuivumisaika	Pihkatex Kovaöljy kuivuu noin vuorokaudessa olosuhteista riippuen.
Pakkauskoot	1 l, 3 l ja 10 l.
Riittoisuus	noin 8 - 12 m^2 /l.
Tiheys	noin 0,98 kg /l.

Pajutex Oy
Upokaskuja 6-8
01450 Vantaa

pajutex@pajutex.fi
Puh. 09-8512101
Fax 09-8512642

www.pajutex.fi
www.auro.fi
www.awalan.fi

Ohenne	Pineenitärpätti. Työkalujen puhdistus tärpätillä tai lakkabensiinillä.
Värisävyt	Kelo, Oregon ja Teak
Säänkestävyys	Muodostaa vettähylkivän ja säänkestävän pinnan.
Säilyvyys	Viileässä ja valolta suojatussa tilassa säilyy useita vuosia käyttökelpoisena.
Käyttöturvallisuus	Täysin ympäristöystävällinen, ei sisällä haitallisia biosideja tai myrkyllisiä aineita.
Itsesyttymisvaara	Huom! Öljyiset rievut, sienet ja trasselit voivat syttyä itsestään, polta, kastele tai säilytä ne tiiviisti suljetussa astiassa (lasi tai pelti).
Valmistaja	Pajutex Oy

Pajutex Oy
Upokaskuja 6-8
01450 Vantaa

pajutex@pajutex.fi
Puh. 09-8512101
Fax 09-8512642

www.pajutex.fi
www.auro.fi
www.awalan.fi