

Päiväys: 2.12.2007

SILKKI kuultava puunsuoja

Luonnonöljyihin ja estoaineisiin perustuva kuultava puunsuoja, joka antaa puupinnalle silkinhoitoisen kiillon 1-2 ohuen käsittelyn jälkeen. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden, auringon UV -säteilyn sekä laho-, home- ja sinistäjäsiementen vaikutusta.

Soveltuvuus	Erilaiset puupinnat sekä aiemmin teollisella puunsuojalla käsitellyt pinnat ulkona. Ei sovellu vaakapinnoille, joiden vesirasitus on erityisen voimakas.
Käyttökohteet	Ulkoseinät, ovet, aidat, puutarhakalusteet sekä aikaisemmin teollisella puunsuojalla käsitellyt puupinnat. Käsittelemättömille hirsille ym. pinnoille suosittelemme ensisijaisesti Tervatex tai Pihkatex käsittelyä.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 litraa.

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus	Höylähirrelle ja -laudalle 8 -12 m ² /l. Ilmastoituneille ja sahatuille puupinnoille 4 -8 m ² /l.
Kuiva-ainepitoisuus	n 30 % väristä riippuen.
Tiheys	n. 0,9 kg/l (SFS 3635)
Ohenne	Lakkabensiini tai mineraalitärpätti
Työtap	Sively, ruiskutus, telaus. Viimeistely suositellaan tehtäväksi aina sivellen.
Kuivumisaika	Käsitelty pinta kuivuu noin vuorokaudessa riippuen ilmankosteudesta, lämpötilasta ja UV -valon määrästä.
Kiilto	Puolihimmeä, tuotteen imeytyminen puuhun vaikuttaa kiiltoon.
Säänkestävyys	Muodostaa vettähylykivän ja säänkestävän pinnan. Kuljetus
Kuljetus ja varastointi	VAK/ADR3.31 c. Kestää kylmävarastoinnin. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.
Käyttöturvallisuus	Sisältää teollisuusbenseniä. Syttyvä. Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä ja huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä toistuvaa kosketusta ihon kanssa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KAYTTÖOHJEET

Olosuhteet:

- Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %) ja puhdas.
- Ilman lämpötilan vähintään +5 0 C ja suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivamisen aikana.

Esikäsittely:

- Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja irtoavista aineksista.
- Mahdollinen sienikasvu pestään Phelux Homeenpoisto liuoksella ja pesty pinta käsitellään Phelux Homeenestoaineella ohjeiden mukaisesti.
- Suojaa kasvit käsittelyiden ajaksi.

Käsittely:

- Sekoita Pajutex Silkki puunsuoja huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana mahdollisten värierojen välttämiseksi.
- Pinnat käsitellään 1-2 kertaa siveltimellä tai ruiskulla (ruiskutuksenjälkeen pinnat on aina viimeisteltävä siveltimellä valumisen estämiseksi).
- Tee koesively käsiteltävälle puupinnalle.
- Mikäli tehdään 2 käsittelyä, Pajutex Silkki puunsuoja ohennetaan ensimmäistä käsittelyä varten 10-15 % lakkabensiinillä.
- Toinen käsittely suoritetaan ohentamattomalla Pajutex Silkki puunsuojalla.
- Kiinnitä erityistä huomiota käsiteltävien puiden päätypintoihin.
- Hirsipintoja käsiteltäessä on huolehdittava, ettei pintaan muodostu paksua kalvoa.

Työvälineiden puhdistus: Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai mineraalitäpätillä.

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.