

Päiväys: 30.10.2007

### TREMAX PUUN VALKAISUAINE

- Riittoisuus** 1 litra riittää kertasivelynä 12 – 14 neliön käsittelyyn. Tremaxia käytetään uudelle käsittelemättömälle mänty tai kuusipuupinnalle (2 sivelyä) Käsittely kellastuneelle puupinnalle: 3 sivelyä (tee ensin koe).
- Olosuhteet** Käsittely tehdään alle 25 asteen lämpötilassa. Työskentelyä suorassa auringonvalossa tulisi välttää. Tuuletuksen on oltava tehokas. Hengityssuojainta, suojakäsineitä ja –laseja tulee käyttää.
- Käsittelyn jälkeen ulkoilman pääsyä tiloihin tulee rajoittaa mahdollisimman paljon, sillä näin estetään kosteuden pääsy käsitellyille pinnoille. (ulkoilman kosteuden happamuus voi reagoida) kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla vähintään 10 astetta seuraavan kolmen vuorokauden ajan.
- Tremaxin kosketusta lasi- ja metallipinnoille tulee välttää. Mahdolliset tahrat näiltä pyyhitään heti pois esim. kostealla rätillä. Mikäli ainetta joutuu iholle, se tulee pestä pois välittömästi. Silmiin joutunut aine vaatii välittömän huuhtelun lisäksi aina käynnin lääkärissä.
- Työskentely** Sekoita aine huolellisesti ennen käyttöä. Sivele puusyiden suuntaisesti kaksi täyteläistä vetoa vähintään tunnin välein toisistaan. Jos imeytyminen on esim. pihkan tai muiden puunesteiden vuoksi heikkoa, suorita sively kolmeen tai neljään kertaan.
- Käsittelyn puupinnan puhdistus ja huolto** Pinnat pyyhitään aika-ajoin kostealla rievulla. Rasvalle ja kosteudelle alttiit puupinnat, jotka kaipaavat enemmän puhdistusta kuten (esim. lattiat, ikkunan karmit, ovet, portaat ja huonekalut jälkikäsitellään puuöljyllä). Tarkoitukseen soveltuu useimmat öljytyypit, mutta kokeilua suositellaan. Jälkikäsitely tehdään aikaisintaan 2-3 vrk:n kuluttua Tremax-käsittelystä.
- Työväline** Vaalea synteettinen Tremax erikoissivellin. Sivellin puhdistetaan vedellä.
- Säilytys** Tuote säilyy parhaiten hyvin suljetussa muovi- tai lasiastiassa, viileässä auringonvalolta suojatussa paikassa. Tremax ei kestä jäätymistä.
- Huom!** Ensimmäisen käsittelyn jälkeen puupinta kellastuu jonkin verran, mutta vaalenee nesteen kuivuttua.